



**Star brite Distributing, Inc.**, 4041 S. W. 47 Avenue, Ft. Lauderdale, FL 33314

800-424-9300 or 703-527-3887, 800-327-8583, 800-327-8583

ООО «Мореман», 141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Набережная д.22  
+7 (495) 921-33-62, [www.moreman.ru](http://www.moreman.ru), e-mail: [info@moreman.ru](mailto:info@moreman.ru)

**Наименование продукта: Star brite Epoxy Aluminum Putty Stick/Эпоксидная замазка для экстренного ремонта алюминиевых деталей**

**Номер продукта: 87004**

### **Описание:**

Эпоксидная мастика, предназначенная для быстрого ремонта деталей из алюминиевых сплавов (гребных винтов, дейдвудов угловых колонок и подвесных моторов, топливных баков, танков пресной воды и т.д.). Средство просто в применении, но в то же время очень эффективно.

### **Применение:**

Перед нанесением по возможности зачистите и обезжирьте поверхности, подлежащие ремонту. Аккуратно отрежьте необходимое количество мастики. Разомните отрезанный кусок в руках (примерно в течение 1 минуты, до тех пор пока пальцы не почувствуют легкое тепло) и затем, примерно в течение 2 минут, вотрите в трещину или нанесите на поврежденное место в виде заплатки (или в виде замещения утраченного фрагмента детали, или же мастикой можно приформовать какую-либо деталь, или восстановить резьбу). Для получения гладкого, аккуратного внешнего вида отвердевшего соединения, потрите руками, смоченными водой, или влажной тряпкой до начала отверждения. Мастика быстро полимеризуется (в течение 30 минут). После полной полимеризации (через 60 минут) ее можно обрабатывать обычным способом: придавать форму напильником, сверлить и т.д.

### **Предупреждения:**

Раздражает желудочно-кишечный тракт при проглатывании. Возможны раздражение и сенсибилизация при попадании на кожу и в глаза. Держите вне пределов досягаемости детей! Не нагревайте.

### **Первая помощь:**

Проглатывание: вызовите рвоту.  
Контакт с кожей: вымойте с водой и мылом.  
Контакт с глазами : промойте водой и обратитесь к врачу.