

Goldspar

Лак

Быстросохнущий однокомпонентный полиуретановый яхтенный лак

Описание

Полиуретановый лак для наружного и внутреннего применения. Образует жесткое покрытие, устойчивое к горячей воде, мягким кислотам и щелочам. Быстрое высыхает, обеспечивая минимальное загрязнение воздуха в момент нанесения.

Информация о продукте

Цвет	YVA213-прозрачный
Поверхность	глянцевая
Удельный вес	0.9
Сухой остаток	45.5%
Срок хранения	2 года
Упаковка	375 мл, 750 мл, 2.5 л, 5 л

Информация о времени высыхания и нанесения следующих слоев

	Высыхание (hrs – часы, days - дни)			
	5°C	15°C	23°C	35°C
На отлип [ISO]	8hrs	5hrs	2hrs	1hrs

Время нанесения следующего слоя при различной температуре поверхности

	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Goldspar	24hrs	4days	15hrs	3days	6hrs	2days	4hrs	1days

Подготовка поверхности и нанесение

Подготовка

Предварительно лакированное дерево

В хорошем состоянии: очистите поверхность салфеткой, смоченной растворителем. Обработайте наждачной бумагой зернистостью 280-320. Удалите пыль салфеткой, смоченной в растворителе.

В плохом состоянии: удалите все предшествующие слои лака.

Нелакированное дерево: обработайте сначала наждачной бумагой зернистостью 80-180, а затем более мелкой – зернистостью 280. Очистите поверхность от пыли кистью, пылесосом или салфеткой. При использовании для удаления пыли салфетки, смоченной растворителем, перед нанесением первого слоя лака необходимо выдержать поверхность в течение времени, достаточного для испарения остатков растворителя.

Грунтовка нелакированного дерева: используйте асептическую пропитку Intertox или грунт для повышения адгезии UCP. Первый слой грунта UCP для лучшего проникновения в поры древесины может быть разведен на 10-15% по объему растворителем № 1.

Метод

Нанесите минимум 3 слоя лака. При нанесении валиком обычно требуется больше слоев.

Советы	<p>Смешивание: перемешайте лак перед использованием. Растворитель: № 1, № 3. Очистка: № 1. Безвоздушное распыление: давление 176-210 атмосфер. Размер сопла: 1365-1580. Воздушное распыление: давление 2-3 атмосфер. Размер сопла: 1.1-1.4 мм. Для облегчения нанесения можно разводить до 25-30% по объему растворителем № 3. Валик: при нанесении валиком, окончательное разравнивание слоя лака проводите мягкой флейцевой костью – это необходимо для удаления пузырьков воздуха, попадающих в пленку лака при нанесении валиком. Иное: для получения наилучших результатов обрабатывайте промежуточные слои лака наждачной бумагой зернистостью 320-400. Избегайте нанесения лака прямо из банки. Отлейте необходимое количество лака в отдельную посуду.</p>
Некоторые важные моменты	<p>Используйте только рекомендованные растворители. Наносите лак только на поверхности выше ватерлинии. Избегайте наносить лак под прямыми лучами солнца. Температура лака должна быть не менее 15°C и не более 35°C. Температура окружающей среды должна находиться в пределах 5°C - 35°C. Температура лакируемой поверхности должна находиться в пределах 5°C - 35°C.</p>
Совместимость	<p>Лак пригоден для нанесения на все породы дерева кроме пород с высоким содержанием масел (тик, ироко). В последнем случае лак Original следует наносить по слою лака Perfection Varnish for Teak.</p>
Количество слоев	<p>3 минимум</p>
Укрывистость	<p>(расчетная) 12 м²/л</p>
Рекомендуемая толщина сухого слоя, DFT	<p>34 микрон</p>
Рекомендуемая толщина непросохшего слоя, DFT	<p>75 микрон</p>
Инструменты	<p>Кисть, валик, воздушный и безвоздушный распылитель.</p>

Перевозка, хранение и меры безопасности

Хранение и перевозка **Общая информация:**

Избегайте резких перепадов температуры. Для сохранения надлежащего качества продукта в течение всего срока годности держите банку плотно закрытой при температуре 5°C - 35°C. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

Перевозка:

Лак должен храниться и перевозиться только в плотно закрытых емкостях.

Меры безопасности

Общая информация: прочитайте инструкцию по мерам безопасности и защите здоровья.

Проводите работы в хорошо вентилируемом помещении и пользуйтесь средствами защиты.

Утилизация: не допускайте попадания лака и растворителей в воду или на почву. Не выливайте их в канализацию. Используйте для утилизации специально отведенные для этого места. Перед утилизацией дайте остаткам лака высохнуть.

Ответственность

Информация в этой инструкции не является исчерпывающей. Производитель и продавец не несут ответственность за любые повреждения, нанесенные вследствие использования данного продукта. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики данного продукта без предупреждения.

X и International являются зарегистрированными торговыми марками компании Akzo Nobel.

«МОРЕМАН», сеть магазинов морских товаров, www.moreman.ru, info@moreman.ru, (095)101-33-62.

 **International**®

www.moreman.ru