

Interdeck

Нескользящая палубная краска

Описание

Interdeck обеспечивает покрытие с прекрасными нескользящими свойствами. Краска содержит специальный наполнитель, обеспечивающий шероховатость поверхности. Может наноситься на поверхности из любых материалов.

* Образует покрытие с минимальным блеском – окрашенная Interdeck палуба не слепит глаза бликами отраженного света.

* Легка в использовании.

* Поставляется в нескольких вариантах цветов

Полиуретановая лакокрасочная основа обеспечивает покрытие с высокой стойкостью к абразивному износу.

Информация о продукте

Цвет	YJB000 - белый, YJB339 – серо-голубой, YJB923-светло-голубой, YJC089-кремовый
Глянец	Полуматовый
Удельный вес	1.4
Сухой остаток	54%
Срок хранения	2 года
Упаковка	750 мл

Информация о времени высыхания и нанесения следующих слоев ЛКМ

	Высыхание			
	5°C	15 °C	23 °C	35 °C
На отлип [ISO]	5hrs	4hrs	3hrs	2hrs
Окончательно	4days	3days	2days	1days

Время нанесения следующего слоя

при различной температуре поверхности (hrs – часы, days -дни)

	5 °C		15 °C		23 °C		35 °C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Interdeck	24hrs	4days	20hrs	3days	16hrs	2days	12hrs	1days

Подготовка поверхности и нанесение

Подготовка	<p>ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:</p> <p>В хорошем состоянии: вымойте поверхность с применением Yacht Line Super Cleaner, ополосните пресной водой и просушите. Обработайте наждачной бумагой зернистостью 280-320.</p> <p>В неудовлетворительном состоянии: удалите остатки красочного слоя и загрунтуйте поверхность соответствующим образом.</p> <p>Грунтовка: нанесите необходимое количество грунта в соответствии с требованиями прилагаемого к нему руководства.</p> <p>Неокрашенное дерево: загрунтуйте грунтом Yacht Primer или прозрачным грунтом UCP.</p> <p>Сталь: загрунтуйте грунтом Yacht Primer или Interprotect.</p>
------------	---

Алюминий: нанесите фосфатирующий грунт «Etch Primer», а затем грунт Yacht Primer или Interprotect.

Стеклопластик с гелькоутом в хорошем состоянии: очистите поверхность с помощью средства Yacht Line Super Cleaner, сполосните пресной водой и просушите. Обработайте наждачной бумагой зернистостью 180-220. Грунтовать не обязательно.

Выгоревший, потрескавшийся гелькоут: зашкурьте, уберите сколы и большие трещины с помощью эпоксидной шпатлевки Watertite или Interfill и смолы Gelshield Plus, нанесите 3 слоя грунта Interprotect, а затем один или два слоя подмалевка Perfection Undercoat.

Метод Sand the primer with 180-220 grade wet or dry paper. Remove dust with a dust wipe. Apply 1-2 coats.

Советы **Тщательно перемешайте краску перед использованием.**

Растворитель: УТА800 Растворитель No.1

Очистка: УТА800 Растворитель No.1

Контроль вентиляции и влажности: наносите краску в сухом, хорошо вентилируемом помещении. При окраске вне помещения избегайте нанесения и сушки в жаркую погоду и под прямыми лучами солнца. Холодная погода замедляет высыхание. Высокая влажность может снизить качество покрытия. Избегайте наносить краску в вечернее время из-за вероятности выпадения конденсата.

Некоторые важные моменты Температура краски должна быть не ниже 10°C и не выше 30°C. Температура окружающей среды и окрашиваемой поверхности должна быть в пределах 5°C-35°C.

Совместимость Краска пригодна для нанесения на любые должным образом подготовленные поверхности. Краска непригодна для нанесения на постоянно погруженные в воду поверхности. Готовое покрытие не рекомендуется чистить средствами, содержащими сильные кислоты.

Количество слоев 1-2

Укрывистость 9.50 мл/л

Рекомендуемая толщина высохшего слоя, DFT 50 микрон

Рекомендуемая толщина свеженанесенного слоя, WFT 93 микрон

Инструменты Кисть, валик

Перевозка, хранение и меры безопасности

Хранение и перевозка Избегайте резких перепадов температуры. Для сохранения надлежащего качества продукта в течение всего срока годности держите банку плотно закрытой при температуре 5°C - 35°C. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

Перевозка:

Эмаль должна храниться и перевозиться только в плотно закрытых емкостях.

Меры безопасности **Общая информация:** прочитайте инструкцию по мерам безопасности и защите здоровья
Утилизация: не допускайте попадания краски и растворителей в воду или на почву. Не выливайте их в канализацию. Используйте для утилизации специально отведенные для этого места. Перед утилизацией дайте остаткам краски высохнуть.

Ответственность Информация в этой инструкции не является исчерпывающей. Производитель и продавец не несут ответственности за любые повреждения, нанесенные вследствие использования данного продукта. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики данного продукта без предупреждения.

X и International являются зарегистрированными торговыми марками компании Akzo Nobel.