

Primocon

Грунт

Однокомпонентный грунт для подводной части корпуса

Описание

Быстросохнущий однокомпонентный грунт для подводной части корпусов из всех видов материалов. Кроме того, применяется в качестве разделительного грунта при нанесении необрастающей краски на заведомо несовместимую или неизвестную краску.

Описание продукта

Цвет	УРА984 - серый
Покрытие	Матовое
Удельный вес	1.1
Сухой остаток	33%
Срок хранения	2 года
Упаковка	750 мл 2.5 л 5 л

Информация о времени высыхания и нанесения следующих слоев

Высыхание

	5 °C	15 °C	23 °C	35 °C
На отлив [ISO]	1.5hrs	1hrs	1hrs	1hrs

Время нанесения следующего слоя при различной температуре поверхности

(hrs – часы, days – дни, mths - месяцы)

ЛКМ следующего слоя	5 °C		15 °C		23 °C		35 °C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
B.F.A.	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Boatgard	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Cruiser	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Cruiser Eco/Cruiser Future	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Cruiser Premium	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Cruiser Superior	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Cruiser UNO	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
CT Kobberstoff	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Fabi	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Fabi Eco/Waterways Future	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Fabi Skeppsmask / CT Kobber	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Interspeed Aqua	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Interspeed Extra Strong	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Interspeed Ultra	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Lago Racing II	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Micron 55	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Micron 66	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Micron CSC	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Micron Eco/Micron Future	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Micron Extra	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Micron Optima	24hrs	1mths	16hrs	1mths	11hrs	1mths	8hrs	1mths
Micron WQ	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Prima	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Primocon	3hrs	ext	3hrs	ext	3hrs	ext	3hrs	ext
Soft Antifouling	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths

Trilux	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Trilux (S)	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Trilux 33	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Trilux 33	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Uni-Pro	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
VC 17m	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
VC 17m Biocide Free	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
VC 17m Extra	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
VC Offshore	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Veridian Tie Coat	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Waterways	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths
Waterways (Eire Only)	6hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths	3hrs	1mths

Если превышен максимальный срок нанесения следующего слоя, обработайте поверхность мокрой или сухой наждачной бумагой зернистостью 80-180 перед нанесением следующего слоя. Сроки указаны для нанесения кистью или валиком.

Подготовка поверхности и нанесение

Подготовка

Перед нанесением грунта поверхности из всех видов материалов (кроме стали) следует очистить и обезжирить с помощью средства Super Cleaner.

Неокрашенный стеклопластик: обработайте наждачной бумагой зернистостью 180-220.

Неокрашенное дерево: обработайте наждачной бумагой зернистостью 80-180. При необходимости нанесите асептическую пропитку Intertox. Предварительно загрунтуйте поверхность с помощью грунта Primosop, разведенного на 10-15% по объему растворителем № 3 (для пород дерева с большим содержанием масел, таких как тик или ироко, следует добавить больше растворителя – до 15-20% от объема краски).

Фанера: подготовьте поверхность, так же, как в случае с деревом, используя в качестве первого слоя грунта лак Perfection.

Алюминий: обработайте наждачной бумагой или пескоструем низкого давления с оксидом алюминия в качестве абразива. Нанесите слой травящего грунта Etch Primer.

Оцинкованная и гальванизированная сталь: Нанесите слой травящего грунта Etch Primer.

Свинец: обработайте грубой наждачной бумагой или жесткой металлической щеткой. Нанесите слой травящего грунта Etch Primer.

Сталь: обработайте поверхность пескоструем до чистоты Sa 2S (светлая матовая металлическая поверхность). Если пескоструйная обработка недоступна, отшлифуйте поверхность с помощью абразивного круга. Шероховатость поверхности должна составлять 50-75 микрон. Предварительно загрунтуйте поверхность с помощью грунта Primosop, разведенного на 10-15% по объему растворителем № 3

Поверхности, окрашенные необрастающими красками

В хорошем состоянии: удалите отслоившуюся краску. Вымойте пресной водой и просушите.

В плохом состоянии: удалите краску с помощью смывки Interstrip.

Нанесение

Если поверхность нуждается в шпаклевании, используйте соответствующую шпатлевку после нанесения и полного высыхания первого слоя грунта Primosop. Перед окраской удалите пыль. Нанесите следующее количество слоев: стеклопластик - 1-2, дерево/фанера - 3, алюминий/сплавы/цинк/гальванизированная сталь/свинец/сталь - 5, при нанесении в качестве разделительного слоя - 1.

Советы

Смешивание: тщательно размешайте перед использованием.

Растворитель: № 3.

Очистка: растворитель № 3.

Безвоздушное распыление: давление 211 атмосфер. Размер сопла: 2180-2680.

Некоторые важные моменты

Не используйте при температуре ниже 5°C. Не наносите поверх этого грунта двухкомпонентные лакокрасочные составы! Температура окружающей среды должна быть не ниже 5°C и выше 35°C. Температура грунта должна находиться в пределах 5°C - 35°C. Температура поверхности должна быть на 1 °C выше точки росы.

Совместимость

Подходит для нанесения на все перечисленные поверхности.

Количество слоев

1-5 в зависимости от поверхности и назначения слоя грунта (кроющий или



www.moreman.ru

разделительный)

Укрывистость 7.4 мл/л при нанесении кистью

**Рекомендуемая толщина
сухого слоя, DFT** 40 микрон

**Рекомендуемая толщина
непросохшего слоя, DFT** 120 микрон

Инструменты Кисть, валик, безвоздушное распыление

Перевозка, хранение и меры безопасности

Хранение и перевозка **Общая информация:**

Избегайте резкий перепадов температуры. Для сохранения надлежащего качества продукта в течение всего срока годности держите банку плотно закрытой при температуре 5°C - 35°C. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

Перевозка:

Грунт должен храниться и перевозиться только в плотно закрытых емкостях.

Меры безопасности **Общая информация:** прочитайте инструкцию по мерам безопасности и защите здоровья
Утилизация: не допускайте попадания краски и растворителей в воду или на почву. Не выливайте их в канализацию. Используйте для утилизации специально отведенные для этого места. Перед утилизацией дайте остаткам краски высохнуть.

Ответственность Информация в этой инструкции не является исчерпывающей. Производитель и продавец не несут ответственность за любые повреждения, нанесенные вследствие использования данного продукта. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики данного продукта без предупреждения.

X и International являются зарегистрированными торговыми марками компании Akzo Nobel.