



Trilux 33

Необрастающая Краска

Твердое противобрастающее покрытие, с яркими оттенками.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Новая формула обеспечивает лучшую защиту и яркие цвета, что позволяет Trilux 33 быть лучшим по яркости противообрастающим покрытием. Твердое противобрастающее покрытие средней прочности, разработанное на основе технологии Biolux - уникальная система органических биоцидов в высокоэффективной пленке, регулирующей эмиссию. Обеспечивает защиту минимум в течении 18 месяцев.

- * Твердое, поддающееся шлифовке покрытие, которое в случае необходимости может быть очищено.
- * Подходит для полирования
- * Совместимо с алюминием
- * Широкий ассортимент ярких цветов

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет	YBA064- Белый, YBA065- Зелёный военный, YBA067- Чёрный, YBA069- Алый, YBA070- Зеленый, YBA071-голубой, YBA072 - серый
Вид поверхности	Матовый
Удельный вес	1.4
Твёрдые компоненты	55%
Типичный срок хранения	2 года
Сухой остаток	390 грамм/литр
Размер упаковки	20 л., 5 л., 2,5 л., 0,75 л.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

	Высыхание			
	5°C	15°C	23°C	35°C
На отлип [ISO]	2 часа	1.5 часа	1.5 часа	1 час
Погружение	24 часа	12 часов	8 часов	6 часов

Пояснение: Максимальное время до спуска на воду - 1 мес. В случае превышения этого времени, промойте покрытие водой под высоким давлением или обработайте в мокром состоянии с помощью шлифовальной бумаги (размер зерна: 180-240).

Покрытие следующим слоем Температура окрашиваемой поверхности

	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Покрытие следующим слоем								
Trilux	24 часа	ext	16 часов	ext	6 часов	ext	4 часа	ext

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка	ПОВЕРХНОСТЬ, С РАНЕЕ НАНЕСЁННОЙ НЕОБРАСТАЮЩЕЙ КРАСКОЙ: В хорошем состоянии: Промойте пресной водой и дайте высохнуть. Если старое покрытие не сочетается с наносимым или неизвестно, изолируйте его с помощью одного слоя грунта Primoson. В плохом состоянии: Используйте Interstrip для удаления следов противообрастающего покрытия. ГРУНТОВКА: Процесс подготовки неокрашенных поверхностей изложен в техническом описании соответствующей грунтовки. СТЕКЛОПЛАСТИК: Gelshield 200 для осмотической защиты, или Primoson. СТАЛЬ/ЧУГУН: Загрунтуйте с помощью Interprotect или Primoson. Свинец: Interprotect или Primoson. ДРЕВЕСИНА: Сохраните / законсервируйте, если необходимо, используя Intertox. Загрунтуйте с помощью Interprotect или Primoson. АЛЮМИНИЙ/СПЛАВЫ: Interprotect или Primoson.
Метод	Нанесите на область, требующую покрытия в данном сезоне, 2-3 слоя.
Советы	Смешивание Тщательно перемешайте перед применением.

Разбавитель YTA085 Разбавители № 3.
Разбавление Не рекомендуется разводить.
Очиститель YTA085 Разбавители № 3.
Безвоздушный Распылитель Давление: 176-210 бар. Размер распылителя: 2180.
Для воздушного распыления: Давление: 2.5 бара. Размер распылителя: 20-113.
 Старайтесь использовать все рекомендованное количество краски, даже если это требует нанесения дополнительных слоев. Для большей эффективности важно соблюдать правильную толщину слоя.

Некоторые важные замечания	Во избежание преждевременного износа наносите правильные количества покрытия, ориентируясь по кроющей способности. Температура продукта должна составлять не менее 5°C и не более 35°C. Температура окружающей среды должна составлять не менее 5°C и не более 35°C. Температура поверхности должна превышать точку росы на 1°C и составлять не более 35°C.
Совместимость / Основы	Подходит для применения на всех основах, включая загрунтованный надлежащим образом алюминий/сплав и металлы с цинковым покрытием. Возможно непосредственное нанесение поверх всех типов противообрастающих покрытий в хорошем состоянии.
Количество слоёв	2-3 кистью/валиком
Покрытие	(Теоретическое) - 10.50 (КВ.М/литр) кистью, 3.0 КВ.М/л распылителем.
Рекомендованная Толщина Сухого Слоя	40 микрон сухой
Рекомендованная Толщина Мокрого Слоя	85 микрон мокрый
Методы Нанесения	Безвоздушный распылитель, Кисть, Воздушный распылитель, Валик

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока годности Trilux, в промежутках между использованиями обеспечьте хранение в плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°C/40°F - 35°C/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света. ТРАНСПОРТИРОВКА: Trilux должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.
Безопасность	ОБЩЕЕ: Содержит биоциды. Противообрастающее покрытие всегда шлифуется в мокром состоянии. Не подвергайте старые покрытия сухому шлифованию или обжиганию. Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки. УТИЛИЗАЦИЯ: Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Остатки Trilux не должны выбрасываться в муниципальные мусоросборники или на свалки без соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организована в соответствии с указаниями контролирующих властей.

DISCLAIMER

Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времени в свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития продукции.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт <http://www.yachtpaint.com/>.

, International, и все наименования продукции упомянутые в данной публикации являются торговыми марками или лицензированными Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.

№ 05000376
 Дата выпуска 5-Nov-20097
 Заменяет 20-Apr-2009



