

VC Offshore with Teflon

Необрастающая краска

Высококачественная твердая необрастающая краска с Тефлоном®

Описание

VC Offshore with Teflon – необрастающая краска сильного действия с Тефлоном®, пригодная для защиты судна в условиях сильного обрастания. Подходит для моторных и парусных судов. Краска быстро сохнет, образуя гладкое, твердое, легкое в очистке покрытие.

- * Гладкое покрытие с Тефлоном® обеспечивает прирост скорости.
- * Идеальная краска для гоночных судов и скоростных катеров.
- * Быстро и легко наносится. Не требует промежуточной шлифовки.
- * Быстро сохнет, позволяя спустить судно в удобные сроки.

Информация

Цвета	УВА707-белый, УВА717-синий, УВА747-красный, УВА797-черный
Поверхность	Матовая
Удельный вес	1.4
Сухой остаток	35% в среднем
Пропорция смеси	Как поставляется
Срок хранения	2 лет
Упаковка	750 мл 2.0 л

Информация о времени высыхания и нанесения следующих слоев

	Высыхание					
	5°C		15°C		23°C	
До спуска	6hrs		3hrs		2hrs	
На отлип [ISO]	1hrs		30mins		20mins	
Максимальный срок до спуска на воду при температуре 5-35°C - 6 месяца						
Время нанесения следующего слоя при различной температуре поверхности						
	(hrs – часы, mins – минуты)					
	5°C		15°C		23°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
VC Offshore with Teflon	3hrs	ext	1.5hrs	ext	1hrs	ext

Подготовка поверхности и нанесение

Подготовка	Поверхности, окрашенные VC 17m/VC offshore: промойте пресной водой. Поверхности, окрашенные другими необрастающими красками: проверьте состояние, удалите отслоившуюся краску. Вымойте пресной водой и просушите. Неокрашенный стеклопластик: очистите и обезжирьте поверхность с помощью VC General Thinner. Слегка обработайте ее наждачной бумагой зернистостью 240. Промойте пресной водой и просушите. Используйте VC Tar2 для грунтования и защиты от осмоса. Сталь: загрунтуйте грунтом VC Tar2 для защиты от коррозии. Свинец: загрунтуйте грунтом VC Tar2. Дерево: загрунтуйте грунтом Primocon.
------------	---

Нанесение	Нанесите 2 слоя краски для надежной защиты в течение одного сезона. Дополнительный третий слой нанесите на форштевень, перо руля, ватерлинию, киль и другие места с повышенной турбулентностью, а также места, касающиеся трейлера и т.п.
Советы	Смешивание: высыпьте порошок из пластиковой крышки в банку и тщательно перемешайте. Растворитель: VC General Thinner. Очистка: VC General Thinner. Безвоздушное распыление: давление 176-210 атмосфер. Размер сопла: 1880-2180. Воздушное распыление: давление 2-3 атмосферы. Размер сопла: 1.5-1.8 мм. Иное: Имейте в виду, что истинный цвет краски проявится спустя некоторое время после спуска судна на воду. Позаботьтесь о нанесении слоя краски необходимой толщины – это необходимо для надежной защиты корпуса судна.
Некоторые важные моменты	Позаботьтесь о нанесении необходимого количества краски. Температура краски должна находиться в пределах от 0°C до 35°C. Температура окружающей среды должна быть от 0°C до 35°C. Температура поверхности должна быть по крайней мере на 1°C выше точки росы, но не выше 35°C.
Совместимость	Стеклопластик, дерево, сталь/железо, свинец. Краска непригодна для нанесения на алюминий и легкие сплавы, а также оцинкованные поверхности.
Количество слоев	2-3
Укрывистость	(расчетная) - 10.80 м²/л при нанесении валиком
Рекомендуемая толщина сухого слоя, DFT	30 микрон
Рекомендуемая толщина непросохшего слоя, DFT	85 микрон
Инструменты	Безвоздушный и воздушный распылитель, валик

Перевозка, хранение и меры безопасности

Хранение и перевозка **Общая информация:**

Избегайте резкий перепадов температуры. Для сохранения надлежащего качества продукта в течение всего срока годности держите банку плотно закрытой при температуре 5°C - 35°C. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

Перевозка:

Краска должна храниться и перевозиться только в плотно закрытых емкостях.

Меры безопасности

Общая информация: прочитайте инструкцию по мерам безопасности и защите здоровья. Краска содержит биоциды! Никогда не удаляйте старую необрастающую краску методом сухого шлифования или выжиганием! Используйте защитные средства при нанесении краски распылителем!

Утилизация: не допускайте попадания краски и растворителей в воду или на почву. Не выливайте их в канализацию. Используйте для утилизации специально отведенные для этого места. Перед утилизацией дайте остаткам краски высохнуть.

Ответственность

Информация в этой инструкции не является исчерпывающей. Производитель и продавец не несут ответственность за любые повреждения, нанесенные вследствие использования данного продукта. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики данного продукта без предупреждения.

X и International являются зарегистрированными торговыми марками компании Akzo Nobel. ® Teflon – зарегистрированная торговая марка компании Du Pont.

«МОРЕМАН», сеть магазинов морских товаров, www.moreman.ru, info@moreman.ru, (095)101-33-62.

 **International®**

www.moreman.ru