

## ОПИСАНИЕ

VC Prop-O-Drev – это необрастающая краска с Тефлоном, специально разработанная для применения на гребных винтах, дейдвудах, угловых колонках и т.п.

- Аэрозольная краска идеальна для покраски труднодоступных мест.
- Совместима с алюминием.

Помимо предотвращения обрастания, гладкое покрытие с низким трением увеличивает эффективность силовой установки.

## ИНФОРМАЦИЯ

Цвет:	УВА664 - серый, УВА694 - черный
Тип покрытия:	матовое
Удельный вес:	0,8
Сухой остаток:	около 9%
Срок годности:	2 года
Упаковка:	500 мл

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ / НАНЕСЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ

### Высыхание

	5°C	15°C	23°C	35°C
До спуска на воду	3 часа	3 часа	3 часа	3 часа

Максимально допустимый период до спуска судна на воду – 6 месяцев

### Нанесение следующего слоя

	5°C		15°C		23°C		35°C	
Следующий слой:	мин	макс	мин	мин	мин	макс	мин	макс
VC Prop-O-Drev	30 мин	-	30 мин	-	30 мин	-	30 мин	-

## НАНЕСЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**Подготовка:** Загрунтуйте голый металл и эмалированные поверхности 2 слоями грунта VC Prop-O-Drev. Грунт

необходим на поверхностях из алюминия и его сплавов. Для достижения наилучшего результата на поверхностях, ранее окрашенных необрастающей краской, рекомендуется удалить следы предыдущей окраски. Либо обработайте поверхность наждачной бумагой (зернистость 240).

**Нанесение:** Наносите краску, держа баллон на расстоянии 10-15 см от окрашиваемой поверхности. Нанесите минимум 3 слоя, выжидая по 30 минут между нанесением слоев.

**Советы:** **Размешивание:** Хорошо взболтайте баллон  
**Растворитель:** YTA600 Растворитель VC General  
**Очиститель:** YTA600 Растворитель VC General.  
**Другое:** Позаботьтесь о нанесении всей краски в соответствии с расчетами, даже если будет необходимо нанести дополнительный слой. Для эффективного действия краски необходимо достигнуть нужной толщины слоев.

**Некоторые важные моменты:**

Убедитесь, что нанесено необходимое расчетное количество краски. Температура краски должна быть минимум 5°C и максимум 35°C. Температура окружающей среды должна быть минимум 5°C и максимум 35°C. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 1°C выше точки росы, но не более 35°C.

**Совместимость:** Краска пригодна для использования на стеклопластике, стали/железе, свинце, а также для использования на алюминии и его сплавах, а также на оцинкованных поверхностях.

**Количество слоев:** Минимум 3 слоя

**Покрытие (расчетное):** Один баллон на угловую колонку средних размеров

**Способы нанесения:** Аэрозольный баллон

## **ПЕРЕВОЗКА, ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Хранение**

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Избегайте перепадов температур. Для достижения максимального срока годности VC Prop-O-Dreg держите банку с краской плотно закрытой и при температуре от 5°C до 35°C. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

#### **ПЕРЕВОЗКА:**

Перевозка и хранение должны осуществляться только в плотно закрытых емкостях.

#### **Меры безопасности**

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Содержит биоциды.

Необрастающие краски должны шлифоваться только мокрой наждачной бумагой. Никогда не выжигайте и не снимайте старую необрастающую краску сухой наждачной бумагой. Прочитайте инструкцию по мерам безопасности и защите здоровья.

**УТИЛИЗАЦИЯ:** Не выкидывайте пустые банки и не выливайте краску в воду, используйте специально отведенные места. До утилизации дайте краске высохнуть. Утилизируйте остатки краски только в соответствии с местным законодательством.

#### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Информация в этой инструкции не является исчерпывающей. Производитель и продавец не несут ответственность за любые повреждения, нанесенные вследствие использования данного продукта.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики данного продукта без предупреждения.

**X** и International зарегистрированные торговые марки компании Akzo Nobel